

COLORAMA ACOUSTIC MULTICOLOUR

- Tessuto esclusivo in filato Trevira CS intrecciato con fili acustici e multicolore per ottenere ottime qualità e texture
- Elevate performances acustiche combinate ad un aspetto leggero e morbido
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 60°

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Trasparente
	92% poliestere Trevira CS, 8% poliestere
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

						
	-1%	-2%		-0.5%		
						
	-1%					
						

PROPRIETÀ TECNICHE

	6
	Alpha-w = 0.45 / 0.65
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Adatto per Wave
	Oeko-Tex

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic Multicolour

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	44.1	43.5	51.6	4.9	15.3	0.62	0.45
131	37.8	38.2	42.0	19.8	11.2	0.68	0.49
161	33.9	34.1	37.4	28.5	9.3	0.71	0.51
181	31.0	30.8	29.2	40.0	7.6	0.76	0.55
211	43.4	43.3	48.9	7.8	14.0	0.64	0.46
261	34.5	34.4	34.6	31.0	9.2	0.73	0.52
431	34.8	38.1	41.1	20.8	9.1	0.69	0.49
461	32.1	36.3	38.7	25.0	7.0	0.70	0.50

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorbance

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

I colori mostrati non sono vincolanti