

MULTISCREEN 1%, 5%, 10%

- Screen per una gestione ottimale della luce diurna e la contemporanea protezione contro l'abbagliamento
- 3 fattori di apertura per un controllo ottimale della luce in funzione dell'orientamento dell'edificio
- Certificato Greenguard® per prodotti a basse emissioni

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	1%	5%	10%
	Filtrante		
	64% PVC, 36% fibra di vetro		
	440 g/m ²	410 g/m ²	350 g/m ²
	0.55 mm	0.55 mm	0.47 mm
	245 cm	315 cm	315 cm
	250 cm	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 320 cm	250 cm, 320 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



PROPRIETÀ TECNICHE

	7-8
	Ritardante di fiamma
	Ottimizzato per le stazioni di lavoro
	Vari fattori di apertura
	Applicabile in aree umide
	Stampa digitale
	Greenguard
	Colori speciali da 10'000 m
	Saldabile

RITARDANTE DI FIAMMA

C-s3,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (BS 476)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Ulteriori
 informazioni
silentgliss.com



Multiscreen 1%, 5%, 10%

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Multiscreen 1%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0702	11.8	14.0	47.0	39.0	0.00	0.64	0.46
0730	5.6	6.0	25.0	69.0	0.01	0.79	0.57
3001	2.8	3.0	9.0	88.0	0.01	0.89	0.64

Multiscreen 5%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	20.6	21.0	69.0	10.0	0.05	0.50	0.36
0207	15.8	17.0	54.0	29.0	0.05	0.60	0.42
0220	19.1	22.0	62.0	16.0	0.06	0.54	0.39
0707	12.7	15.0	37.0	48.0	0.06	0.71	0.50
3001	5.6	6.0	10.0	84.0	0.05	0.89	0.62
3006	5.3	5.0	7.0	88.0	0.06	0.89	0.63
3030	5.4	6.0	5.0	89.0	0.04	0.89	0.64

Multiscreen 10%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	28.7	29.0	63.0	8.0	0.11	0.54	0.39
0207	23.2	25.0	53.0	22.0	0.11	0.61	0.44
0220	26.4	29.0	58.0	13.0	0.10	0.57	0.41
0707	18.3	21.0	34.0	45.0	0.11	0.74	0.53
3001	10.2	10.0	10.0	80.0	0.10	0.89	0.64
3006	9.3	10.0	6.0	84.0	0.12	0.89	0.64
3030	10.8	10.0	5.0	85.0	0.10	0.89	0.64

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Multiscreen 1%, 5%, 10%



0702 (1%)




0730 (1%)




3001 (1%)




0202 (5%)




0207 (5%)




0220 (5%)



0707 (5%)




3001 (5%)



3006 (5%)




3030 (5%)



0202 (10%)




0207 (10%)



0220 (10%)



0707 (10%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3030 (10%)

I colori mostrati non sono vincolanti