

OSCURANTE

- Tessuto dimout unito dal tocco piacevole con la stessa colorazione sul fronte e sul retro per un aspetto uniforme alla vista sia dall'interno che dall'esterno
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Lavabile fino a 72°
- Con testata efficacia acustica

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA

	Dimout
	Poliestere
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



PROPRIETÀ TECNICHE

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Ritardante di fiamma
	Applicabile in aree umide
	Adatto per Wave
	Oeko-Tex
	Colori speciali da 200 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

Type B (BS 5867-2)



Oscurante

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328



331



334



337



338



339



340



343



344



752



756



757

I colori mostrati non sono vincolanti