

SOMNIA

- Tessuto oscurante dall'aspetto strutturato
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive

APPLICAZIONI



INDICAZIONI DI TESSITURA



Oscurante



Poliestere rivestito in acrilico



445 g/m²



0.70 mm



275 cm



280 cm

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



-1.5%



-0.75%



Stirare solo sulla faccia (anteriore)!

PROPRIETÀ TECNICHE



4-5



Ritardante di fiamma



Solo elaborazione incrociata



Oeko-Tex



Colori speciali da 1'000 m

RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)




Somnia

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)


Colore	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	66.2	33.8	0.50	0.36
2	66.2	33.8	0.50	0.36
3	66.2	33.8	0.50	0.36
4	66.2	33.8	0.50	0.36
10	70.4	29.6	0.47	0.34
12	70.4	29.6	0.47	0.34
13	70.4	29.6	0.47	0.34
15	70.4	29.6	0.47	0.34
16	70.4	29.6	0.47	0.34
18	62.6	37.4	0.52	0.37
20	62.6	37.4	0.52	0.37
21	62.6	37.4	0.52	0.37
22	70.4	29.6	0.47	0.34
23	66.2	33.8	0.50	0.36
24	62.6	37.4	0.52	0.37

R_s Solar reflectance A_s Solar absorption F_c Shading factor g_{tot} Total g-value


Fc + gtot: Valore calcolato con il vetro: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Somnia


1




2




3




4




10




12



13



15




16




18




20



21



22



23



24

I colori mostrati non sono vincolanti