

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- Screen per una gestione ottimale della luce diurna e la contemporanea protezione contro l'abbagliamento
- 3 fattori di apertura per un controllo ottimale della luce in funzione dell'orientamento dell'edificio
- Il retro bianco di tutte le colorazioni assicura un aspetto uniforme alla vista dall'esterno e garantisce degli elevati valori di riflessione
- Certificato Greenguard® per prodotti a basse emissioni

APPLICAZIONI



Non adatto: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

INDICAZIONI DI TESSITURA

	1%	3%	5%
	Filtrante		
	64% PVC, 36% fibra di vetro		
	460 g/m ²	450 g/m ²	430 g/m ²
	0.64 mm	0.63 mm	0.63 mm
	245 cm		
	250 cm		

PROPRIETÀ TECNICHE

	7-8
	Ritardante di fiamma
	Ottimizzato per le stazioni di lavoro
	Vari fattori di apertura
	Bassa trasmittanza di calore
	Applicabile in aree umide
	Stampa digitale
	Greenguard
	Colori speciali da 10'000 m
	Saldabile

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



RITARDANTE DI FIAMMA

Class 1 (BS 476)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



**Ulteriori
informazioni**
silentgliss.com



Triscreen 1%, 3%, 5%

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Triscreen 1%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	20.4	20.0	70.0	10.0	0.02	0.49	0.35
064	16.8	19.0	64.0	17.0	0.02	0.53	0.38
065	7.2	10.0	54.0	36.0	0.02	0.58	0.42
076	4.8	5.0	49.0	46.0	0.01	0.61	0.44
077	5.4	6.0	50.0	44.0	0.02	0.61	0.44
094	13.0	14.0	60.0	26.0	0.01	0.56	0.40

Triscreen 3%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	24.5	24.0	67.0	9.0	0.04	0.52	0.37
064	20.7	23.0	63.0	14.0	0.03	0.54	0.39
065	11.2	14.0	54.0	32.0	0.03	0.59	0.43
076	9.1	9.0	49.0	42.0	0.04	0.63	0.45
077	8.9	9.0	50.0	41.0	0.03	0.62	0.45
094	15.4	17.0	61.0	22.0	0.04	0.55	0.40

Triscreen 5%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	26.2	26.0	66.0	8.0	0.06	0.52	0.38
064	23.2	25.0	61.0	14.0	0.04	0.56	0.40
065	13.9	17.0	53.0	30.0	0.05	0.60	0.43
076	12.0	12.0	42.0	46.0	0.05	0.68	0.49
077	11.8	12.0	50.0	38.0	0.05	0.62	0.45
094	18.6	20.0	57.0	23.0	0.05	0.58	0.41

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Triscreen 1%, 3%, 5%

I colori mostrati non sono vincolanti