

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Screen per una gestione ottimale della luce diurna e la contemporanea protezione contro l'abbagliamento
- 4 fattori di apertura per un controllo ottimale della luce in funzione dell'orientamento dell'edificio
- Certificato Oeko-Tex® Standard 100, privo di sostanze nocive
- Certificato Greenguard® per prodotti a basse emissioni
- Testato per un'alta resistenza a muffe e funghi



APPLICAZIONI



Non adatto: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

INDICAZIONI DI TESSITURA

	1%	2%	5%	10%
	Filtrante			
	25% poliestere, 75% PVC			
	520 g/ m ²	510 g/ m ²	420 g/ m ²	400 g/ m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

PROPRIETÀ TECNICHE

	8
	Ritardante di fiamma
	Ottimizzato per le stazioni di lavoro
	Vari fattori di apertura
	Antimicrobico (ASTM - SGS)
	Applicabile in aree umide
	Oeko-Tex, Greenguard
	Colori speciali da 800 m
	Saldabile

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

COEFFICIENTI OTTICI E SOLARI ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Versascreen 1%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64

Versascreen 10%							
Colore	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Valore calcolato con il vetro: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%


I colori mostrati non sono vincolanti